

認定証

T S U C H I Y A 株式会社
リサイクルセンター 殿アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和4年2月16日

アスファルト混合物事前審査協議会

会



記

番号	認定混合物記号	一般アスファルト混合物の名称	番号	認定混合物記号	再生アスファルト混合物の名称
1	V-02A	粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]	1	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回]
2	V-03A5	特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]	2	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回]
3	V-05A5	特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回]	3	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]
4	V-06	密粒度アスファルト混合物(13)[50回]	4	R-04Aa	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回]
			5	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			6	R-06a	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			7	R-63G	岐阜県型 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回]
			8	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回]

有効期間

2022年3月1日

～

2023年2月28日

アスファルト混合物事前審査制度による 認定を受けた混合所の責務

アスファルト混合物事前審査制度による認定を受けた混合所は、
下記の責務を負う。

1. 自主品質管理を的確に行い、品質・性状の適正な混合物を安定的に製造出荷する。
2. 認定された混合物の材料や配合を変更する場合には、あらかじめ審査機関に報告し、指示を受ける。
3. 以下の製造設備を改造する場合には、あらかじめ審査機関に報告し、指示を受ける。
骨材供給設備、骨材乾燥・加熱設備、分級装置、計量設備、
混合設備、集塵設備および回収設備。
4. 発注機関の検査で不合格の場合は、すみやかに審査機関に報告し、指示を受ける。

事前審査認定アスファルト混合物(再生混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会 会長

【バッチ式用】

認定番号	8521-008-2202	混合所名	TSUCHIYA株式会社 リサイクルセンター								
										認定証混合物番号	再生 - 3
認定混合物記号	R-04A	有効期間	2022年3月1日 ~ 2023年2月28日								
混合物の名称	再生密粒度アスファルト混合物(20) [75回]										
最大粒径	20 mm				突固め回数				75 回		
アスファルトの種類	再生アスファルト 40/60						配合設計年月		令和 3 年 11 月		
混合物製造方法	ドラムミキリ方式 併設加熱方式 三重ドラム加熱方式 間接加熱方式										
使用骨材の室内配合						現場配合					
種別	骨材名	配合率 (%)	種別	骨材名	配合率 (%)	種別	配合率 (%)	計量値 (kg)	種別	配合率 (%)	計量値 (kg)
新骨材	S-20	17.5	新骨材			R13-0	30.0	600	ダスト	0.9	18.0
	S-13	18.5							石粉	2.4	48.0
	S-5	5.5				5ピン			設計アス量	(5.1)	—
	細砂	13.0	再生骨材	R13-0	30.0	4ピン	15.7	314	旧アス量	(1.5)	—
	碎石砂	13.0				3ピン	15.7	314	再生用添加剤		
	石粉	2.5				2ピン	7.1	142	新アスファルト	3.6	72.0
						1ピン	24.6	492			
			計	100.0	0ピン			計	100.0	2000.0	
通過質量百分率 %	ふるい目		室内配合		現場配合		確認抽出試験		粒度範囲		
	53 mm										
	37.5 mm										
	31.5 mm										
	26.5 mm		100.0		100.0		—		100		
	19 mm		98.7		98.9		—		95 ~ 100		
	13.2 mm		83.5		84.7		—		75 ~ 90		
	4.75 mm		57.2		58.2		—		45 ~ 65		
	2.36 mm		44.1		44.3		—		35 ~ 50		
	600 μm		23.3		23.5		—		18 ~ 30		
	300 μm		15.8		15.9		—		10 ~ 21		
150 μm		10.3		10.0		—		6 ~ 16			
75 μm		5.9		6.2		—		4 ~ 8			
			室内配合		現場配合		確認試験		基準値		
全アスファルト量	(%)	設計	5.1	設定	5.1	抽出	—		5.0 ~ 6.0		
旧アスファルト量	(%)		1.5		1.5		—				
再生用添加剤量	(%)		—		—		—				
新アスファルト量	(%)		3.6		3.6		—				
改質材量	(%)		—		—		—				
安定試験	密度	(g/cm ³)		2.382		2.380		—			
	理論最大密度	(g/cm ³)		2.477		2.477		—			
	空隙率	(%)		3.8		3.9		—	3 ~ 6		
	飽和度	(%)		75.5		75.0		—	70 ~ 85		
	安定度	(KN)		12.95		13.01		—	7.35 以上		
フロー値	(1/100cm)		29		29		—	20 ~ 40			
残留安定度	(%)		—		—		—				
基準密度	(g/cm ³)		—		2.380		—				
動的安定度	(回/mm)		—		—		—				
すり減り量	(cm ²)		—		—		—				
剥離率	(%)		—		—		—				
透水係数	(cm/sec)		—		—		—				
混合物出荷目標温度					160 ± 10		℃				
特記事項											